

Beton nach Eigenschaften SN EN 206

Ab Werk SEEKAG (ohne Transport, exkl. Mehrwertsteuer)



Seeverlad+Kieshandels AG
Seit 1922. Ihr Baustoffspezialist.

Rezept Nr.	Festigkeits- klasse	Expositions- klasse	Konsistenz	Grösstkorn D_{max}	Grenzwert W/Z_{eq}	Mindest- zementgehalt ka/m^3	Angestrebterluft- porengehalt	Anwendung	2022 Preis ab Werk CHF/m ³
------------	------------------------	------------------------	------------	----------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------------	-----------	---

CO² Gesetzgebung (Zement): Der SEEKAG Seeverlad + Kieshandels AG ist es gestattet, die vereinbarten Preise im Umfang von künftigen, durch die CO² Gesetzgebung (Zement) verursachten Abgaben einseitig und mit sofortiger Wirkung anzupassen.

Die Preise verstehen sich zuzüglich der separat ausgewiesenen CO²-Zuschläge!

Sämtliche Betonsorten nach SN EN 206 haben eine Festigkeitsentwicklung von mindestens Mittel.
Betonsorten nach AAR-Beständigkeit und E-Module nach Anfrage.

Expositionsklassengruppe O (X0)

O 050	C12/15	X0	F3	32	-	-		Kran	158.00
O 060	C12/15	X0	F3	16	-	-		Kran	164.00
O 055	C16/20	X0	F3	32	-	-		Kran	168.00
O 056	C16/20	X0	F3	16	-	-		Kran	172.00

Expositionsklassengruppe A (XC1, XC2)

A 100	C20/25	XC1, XC2	F3	32	0.65	280		Kran	177.00
A 101	C20/25	XC1, XC2	F3	32	0.65	280		Pump	179.00
A 150	C20/25	XC1, XC2	F3	16	0.65	308		Kran	183.00

Expositionsklassengruppe B (XC3)

B 200	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	182.00
B 201	C25/30	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	183.00
B 205	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Kran	187.00
B 206	C30/37	XC3	F3	32	0.60	280		Pump	194.00
B 250	C25/30	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	183.00
B 252	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Kran	191.00
B 254	C30/37	XC3	F3	16	0.60	308		Pump	196.00

Expositionsklassengruppe B (XC3) F4

B 200F4	C25/30	XC3	F4	32	0.60	280		Kran	186.00
B 205F4	C30/37	XC3	F4	32	0.60	280		Kran	191.00
B 206F4	C30/37	XC3	F4	32	0.60	280		Pump	198.00

Expositionsklassengruppe C (XC4, XF1)

C 300	C30/37	XC4, XF1	F3	32	0.50	300		Kran	192.00
C 301	C30/37	XC4, XF1	F3	32	0.50	300		Pump	198.00
C 351	C30/37	XC4, XF1	F3	16	0.50	330		Pump	209.00
C 320	C35/45	XC4, XF1	F3	32	0.50	300		Pump	214.00
C 330	C40/50	XC4, XF1	F3	32	0.50	300		Pump	220.00
C 340	C50/60	XC4, XF1	F3	32	0.50	300		Pump	230.00

Expositionsklassengruppe C (XC4, XF1) F4

C 300F4	C30/37	XC4, XF1	F4	32	0.50	300		Kran	196.00
C 301F4	C30/37	XC4, XF1	F4	32	0.50	300		Pump	202.00
C 351F4	C30/37	XC4, XF1	F4	16	0.50	330		Pump	213.00

Expositionsklassengruppe D (T1) (XC4, XD1, XF2)

D 400	C30/37	XC4, XD1, XF2	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Kran	209.50
D 401	C30/37	XC4, XD1, XF2	F3	32	0.50	300	2 - 3.5 %	Pump	214.50
D 451	C30/37	XC4, XD1, XF2	F3	16	0.50	330	2 - 3.5 %	Pump	223.50

Expositionsklassengruppe E (T2) (XC4, XD1, XF4)									
E 500	C30/37	XC4, XD1, XF4	F3	32	0.50	300	3.0%	Kran	211.50
E 501	C30/37	XC4, XD1, XF4	F3	32	0.50	300	3.0%	Pump	216.50
E 551	C30/37	XC4, XD1, XF4	F3	16	0.50	330	3.0%	Pump	227.50
E 560	C45/55	XC4, XD1, XF4	F3	16	0.50	330	3.0%	Pump	245.90
Expositionsklassengruppe F (T3) (XC4, XD3, XF2)									
F 600	C30/37	XC4, XD3, XF2	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Kran	218.50
F 601	C30/37	XC4, XD3, XF2	F3	32	0.45	320	2.5 - 4 %	Pump	224.50
F 651	C30/37	XC4, XD3, XF2	F3	16	0.45	352	2.5 - 4 %	Pump	235.50
Expositionsklassengruppe G (T4) (XC4 XD3 XF4)									
G 700	C30/37	XC4, XD3, XF4	F3	32	0.45	320	2.5 - 5%	Kran	225.50
G 701	C30/37	XC4, XD3, XF4	F3	32	0.45	320	2.5 - 5%	Pump	229.50
G 750	C30/37	XC4, XD3, XF4	F3	16	0.45	352	2.5 - 5%	Pump	237.50
Beton für Verkehrsflächen XC4 XD3 XF4 PSV > 50									
G 730	C30/37	XC4, XD3, XF4	F3	32	0.45	320	2.5 - 5%	Mono Pump	225.50
Expositionsklassengruppe H (Ortbeton im Trockenen) P1 Pfahlbeton									
P900	C 25/30	H	F4	32	0.50	330		Pfahl	202.00
P901	C 25/30	H	F4	16	0.50	363		Pfahl	212.00
Expositionsklassengruppe I (Ortbeton unter Wasser) P2 Pfahlbeton									
P 910	C 25/30	I	F5	32	0.50	380		Pfahl	214.00
P 915	C 25/30	I	F5	16	0.50	418		Pfahl	226.00
Expositionsklassengruppe K (Ortbeton im Trockenen) P3 Pfahlbeton									
P902	C 20/25	K	F4	32	0.60	330		Pfahl	197.00
P903	C 20/25	K	F4	16	0.60	363		Pfahl	206.00
Expositionsklassengruppe L (Ortbeton unter Wasser) P4 Pfahlbeton									
P 911	C 20/25	L	F5	32	0.60	380		Pfahl	208.00
P 916	C 20/25	L	F5	16	0.60	418		Pfahl	219.00